

НСИ

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ
ИНГИБИРОВАННАЯ

№ CAS 7647-01-0
СТО 00203312-029-2015 изм.1



Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма	
	Марка А	Марка Б
Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до коричневого	
Массовая доля хлористого водорода, %, в пределах	27,0-32,0	20,0-27,0
Массовая доля железа, %, не более	0,03	0,03
Скорость растворения стали Ст3 при 20°C, г/м ² -час, не более	0,20	0,20

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА. Ингибирование соляной кислоты (абгазной) ингибиторами собственного производства.

ПРИМЕНЕНИЕ. Применяется для травления черных и цветных металлов и изделий из них, кислотной обработки нефтяных скважин, химической очистки котлов и аппаратов от отложений различного состава, в том числе карбонатных. Кислота соляная ингибированная не оказывает разрушительного воздействия на сам металл.

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. По степени воздействия на организм относится ко 2 классу опасности.

СЕРТИФИКАЦИЯ. На продукт имеется сертификат соответствия. Сертификат на применение продукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти.

ГОСРЕГИСТРАЦИЯ. Продукт зарегистрирован в РПОХБВ.

ТРАНСПОРТИРОВКА. Железнодорожным и автомобильным транспортом.

УПАКОВКА. В специальных гуммированных цистернах по 42-70 т, гуммированных автоцистернах. В контейнеры кубовые среднетоннажные, состоящие из пластмассовой емкости с габаритными размерами 1200x1000x1175 (h) мм, толщиной стенки (2,0±1) мм, металлической обрешетки из сварных термогальванизированных стальных трубок, вместимостью 100 дм³. Допускается по согласованию с потребителем использование другой тары, обеспечивающей сохранность и качество продукта.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. Один год со дня изготовления.

ул. 1-й Голутвинский пер., д.6, Москва, 119180
Тел.: +7 (495) 532-04-40 | +7 (495) 970-00-09
E-mail: info@td-bkh.ru | www.td-bkh.ru